



MCM-48 分子筛数据

SiO ₂ /Al ₂ O ₃ mol	全硅
BET 比表面积	≥350
Na ₂ O%	≤0.1
灼减%	≤5
孔径 (nm)	~2.6
孔容 (cm ³ /g)	≥1.1



小角 XRD 检测



扫描电镜图